

	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ		คำอธิบายพิกัดภาษาไทย	คำอธิบายพิกัดอังกฤษ	ชื่อรายการสินค้า	รหัสชนิดยาง	ลดน้ำหนัก %
1	40011011	000	KGM	น้ำยางเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	Centrifuge concentrate rubber latex	น้ำยางข้น	LA2	40
2	40011019	000	KGM	อื่น ๆ	Other	น้ำยางข้น	LA2	40
3	40011021	000	KGM	น้ำยางเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	Centrifuge concentrate rubber latex	น้ำยางข้น	LA2	40
4	40011029	000	KGM	อื่น ๆ	Other	น้ำยางสด	LA1	65
5	40012110	000	KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 1	RSS Grade 1	ยางแผ่นรมควันชั้น 1	RS1	0
6	40012120	000	KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 2	RSS Grade 2	ยางแผ่นรมควันชั้น 2	RS2	0
7	40012130	000	KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	RSS Grade 3	ยางแผ่นรมควันชั้น 3	RS3	0
8	40012140	000	KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 4	RSS Grade 4	ยางแผ่นรมควันชั้น 4	RS4	0
9	40012150	000	KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 5	RSS Grade 5	ยางแผ่นรมควันชั้น 5	RS5	0
10	40012190	001	KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 1 พิเศษ (ชั้นดีที่สุดใน)	Ribbed Smoked Sheet Grade 1X	ยางแผ่นรมควันชั้น 1X	RSX	0
11	40012190	002	KGM	เศษยางแผ่นรมควัน	Smoked sheet cutting	เศษยางแผ่นรมควัน	RS6	0
12	40012190	090	KGM	อื่นๆ	other	ยางแผ่นรมควัน	RS0	0
13	40012210	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้น 10	TSNR 10	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้น 10	ST4	0
14	40012220	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้น 20	TSNR 20	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้น 20	ST5	0
15	40012230	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้นแอล (XL)	TSNR L (XL)	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้นแอล (XL)	ST1	0

	40012230	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้นแอล (5L)	TSNR L (5L)	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้นแอล (5L)	ST2	0
16	40012240	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้นซีวี (5 CV)	TSNR CV (5 CV)	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้นซีวี (5 CV)	ST6	0
	40012240	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้นซีวี (10 CV)	TSNR CV (10 CV)	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้นซีวี (10 CV)	ST7	0
	40012240	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้นซีวี (20 CV)	TSNR CV (20 CV)	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทาง เทคนิคชั้นซีวี (20 CV)	ST8	0
17	40012250	000	KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ชั้นจีพี	TSNR GP	ยางแท่งชั้นจีพี	ST9	0
18	40012290	001	KGM	ยางแท่งชั้น 5	Block Rubber Grade 5	ยางแท่งชั้น 5	ST3	0
19	40012290	090	KGM	อื่น ๆ	Other	ยางแท่งไม่ระบุชั้น	ST0	0
20	40012910	000	KGM	ยางแผ่นผึ่งแห้ง	Air Dried Sheets	ยางแผ่นผึ่งแห้ง ADS	AD0	0
21	40012920	000	KGM	ยางลาเท็กซ์เครพ	Latex crepes	ยางลาเท็กซ์เครพ	CR2	0
22	40012930	000	KGM	ยางโซลเครพ	Sole crepes	ยางโซลเครพ	CR3	0
23	40012940	000	KGM	ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยางฟลทบาร์ก เครพ	Remilled crepes, including flat bark crepes	ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยาง ฟลทบาร์กเครพ	CR4	0
24	40012950	000	KGM	ยางเครพอื่น ๆ	Other crepes	ยาง CREPE, เครพขาว,เครพ น้ำตาล,เครพหนา,เครพเปลือก	CR0	0
25	40012960	000	KGM	ยางเอสพี	Superior processing rubber	ยางเอสพี	CR5	0
26	40012970	000	KGM	ยางสกินเครพ	Skim rubber	ยางสกินเครพ, ยางสกินบล็อก	CR1	0

27	40012980	000	KGM	ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้นหรือรมควัน) และยางก้อนถ้วย	Scrap (tree, earth or smoked) and cup lump	ยางเนา	OR0	0
	40012980	000	KGM	ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้นหรือรมควัน) และยางก้อนถ้วย	Scrap (tree, earth or smoked) and cup lump	ยางก้อนถ้วย	OR1	30
	40012980	000	KGM	ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้นหรือรมควัน) และยางก้อนถ้วย	Scrap (tree, earth or smoked) and cup lump	เศษยาง	OR2	0
28	40012991	000	KGM	ในลักษณะชั้นปฐม	In primary forms	ยางรูปแบบอื่นๆ เช่น ยาง Epoxidized natural rubber (ENR)	EN0	0
29	40012999	000	KGM	อื่น ๆ	Other	ยางแผ่นดิบ	US0	0
30	40028010	000	KGM	ของผสมที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์	Mixtures of natural rubber Latex with synteic rubber latex	น้ำยางธรรมชาติผสมน้ำยางสังเคราะห์	CO5	ตามผลวิเคราะห์
	40028010	000	KGM	ของผสมที่ได้จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์	Mixtures of natural rubber with synteic	ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์	CO6	ตามผลวิเคราะห์
31	40028090	000	KGM	ของผสมที่ได้จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์อื่นๆ	Other	ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์อื่นๆ	CO7	ตามผลวิเคราะห์
32	40029100	001	KGM	ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber	น้ำยางธรรมชาติกราฟต์ (graft)	GR0	ตามผลวิเคราะห์
33	40029920	003	KGM	ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber	ยางธรรมชาติกราฟต์ (graft)	GR1	0
34	40029990	001	KGM	ชนิดโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber	ยางธรรมชาติกราฟต์ (graft)	GR2	ตามผลวิเคราะห์

35	40029990	090	KGM	อื่นๆ	Other	ยางอื่นๆ	GR3	ตามผล วิเคราะห์
36	40051010	000	KGM	ยางผสมสารเคมี, MASTERBATCH,CARBON BLACK	Of naturak gums	ยางผสม (COMPOUND)	CO0	ตามผล วิเคราะห์
37	40052000	000	KGM	สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชัน นอกจาก ของตามประเภท 4005.10 ที่มี	Solution; dispersions other than those of subheading 4005.10 Of natural	ยางผสมสารเคมี(DISPERSIONS)	CO1	ตามผล วิเคราะห์
36	40059110	000	KGM	ทำด้วยกัมธรรมชาติ	Of natural gums	ยางผสมสารเคมีทำด้วยกัม ธรรมชาติ	CO2	ตามผล วิเคราะห์
37	40059910	000	KGM	น้ำยาง	Latex	น้ำยางผสมสารเคมี	CO3	ตามผล วิเคราะห์
38	40059920	000	KGM	ยางธรรมชาติที่ผสมกับสารอื่น นอกเหนือจากคาร์บอนหรือซิลิกา	Natural rubber compounded with substances other than carbon or silica	ยางธรรมชาติที่ผสมกับสารอื่น นอกเหนือจากคาร์บอนหรือ ซิ ลิกา	CO8	ตามผล วิเคราะห์
39	40059990	000	KGM	อื่น ๆ	Other	ยางผสมสารเคมีอื่นๆ	CO4	ตามผล วิเคราะห์